

DICTIONAR DE TERMENI

Coeficientul de aport de caldura solara

Aportul de caldura solara care intra prin fereastra intr-o incaperi fata de radiatia incidenta. Aportul de caldura solara include caldura solara transmisa direct si radiatia solara absorbita, re-radiata, condusa, sau convectionata intr-un spatiu.

Dublu / multiplu vitraj

O modalitate de a inchide orice tip de gol in perete cu ajutorul a doua sau mai multe foi de sticla despartite printr-una sau mai multe camere de aer sau gaz, in scopul de a opri transferul de caldura si/sau transmisia de sunet.

Eficacitate luminoasa

Transmisia vizibila a unui sistem vitrat impartita la coeficientul de aport de caldura solara (sau de umbrare). Acest raport este util pentru alegerea produselor potrivite pentru diferite climate (cele care transmit mai multa caldura decat lumina si cele care transmit mai multa lumina decat caldura).

Emisivitate

Masura care arata capacitatea unei suprafete de a emite radiatie in gama de unde lungi infrarosii.

Prin aceasta valoare se masoara radiatia calorica a unei suprafete raportata la un asa numit "corp negru" definit exact .

Joasa emisivitate =

Factorul B (coeficientul de umbrare)

Factorul mediu de transmisie a energiei solare este raportat la gradul de transmisie totala de energie a unui geam de 4 mm float clar (constanta de 80%).

$$B = \frac{g.\text{vitraj}}{0,80}$$

Valoarea este hotaratoare pentru calcularea sarcinilor de racire.

Geam LowE

Sticla de atenuare calorica, avand aplicate o serie de straturi functionale. In functie de valorile tehnice si calitatile optice se pot differentia doua grupe de sticla LowE:

- **LowE hard** –sticla pirolitica avand straturi acoperitoare de oxizi de staniu pe o baza de oxid de siliciu
- **LowE soft** –sticla sputerizata cu cca 5 straturi de acoperire unul peste altul

Sticla LowE poate reduce transferul de caldura de 5-10 ori. Fiecare strat acoperitor LowE aplicat pe sticla este echivalentul unei foi de sticla suplimentare. Straturile soft sunt mai subtiri si se aplica la temperature mai joase.

HEAT SOAK TEST

Incluziunile de sulfid de nichel continute in mod normal in orice tip de sticla bruta (inclusiuni datorate procesului de fabricare a acesteia) isi maresc volumul in prezenta temperaturilor inalte. Exhilibrul de tensiuni din interiorul geamului securizat se modifica in aceste locuri si se produc asa numitele spargeri spontane. Pentru minimalizarea acestui risc se recomanda – in cazul geamurilor care vor fi utilizate dupa securizare in situatii cu potential de pericol pentru oameni – tratarea suplimentara prin testul "heat soak". In cuporul de testare geamurile sunt pastrate la o temperatura medie de 290 grade C timp de 4 – 8 ore.

Intercalar

Orice material utilizat pentru a lipi doua sau mai multe foi de sticla sau alt material pentru a forma un laminat.

Laminat

Doua sau mai multe foi (de sticla) unite pe toata suprafața printr-un strat intermediar din material plastic (PVB, EVA, PET), care prezinta calitati de rezistenta la intindere, penetrare (in functie de tipurile de sticla si de materiale intercalare folosite si de numarul de straturi se poate obtine inclusive geam antigel), transparenta, tinuta, elasticitate, design (in cazul laminatului cu intercalar decorativ).

Low-E (emisivitate joasa)

O valoare scazuta de emittere(radiere) a energiei radiante absorbite. Energia radianta (caldura), de fapt undele lungi, sunt re-radiate spre sursa.

Migratie

Imprastierea sau curgerea unui element constitutiv al unui produs pe/in suprafetele adiacente.

Parapet

Este o sticla opacizata avand rolul principal de a masca elemente ale constructiei sau aspecte din interior pentru a nu fi vazute din afara cladirii. Opacizarea se poate face prin serigrafie cu culori ceramice sau cu folie poliesterica. Pentru a evita spargerea datorata stresului termic se recomanda securizarea. Pentru obtinerea unor efecte de continuitate a fatadei se recomanda utilizarea unor tipuri de sticla care au corespondent securizabil. Continuitatea optica poate fi influentata de lumina exterioara:

- cer acoperit = discrepante mai mari intre zonele transparente si cele opace datorate intensitatii mari a luminii din interior si efectului de adancime creat in zonele opace;

- cer senin ,stralucitor = dominanta vizuala este reflexia exterioara datorat intensitatii mari luminoase naturale de 50-100 de ori mai mare decat cea din interior.

Punct de roua

Temperatura de punct de roua este temperatura la care umiditatea relativa atinge valoarea de 100%. Cand scade temperatura la umiditate constanta apare roua.

Temperaturi de punct de roua pot sa apară în :

- interiorul camerei geamului izolant (un geam izolant nou trebuie să aibă punctual de roua < -60 grade C) Aceasta valoare este o caracteristica de calitate a geamului izolant și îl asigură o durată mare de viață.
- suprafața dinspre camera a geamului izolant (poate apărea condensul cand se proiectează brusc aer Cald pe suprafața rece a foii interioare sau cand în încăpere se menține aerul rece și umed).
- suprafața exterioară a geamului (rareori poate apărea condensul și pe exterior, de exemplu în diminetile reci și foarte umede, datorită racirii geamului izolant pe timpul noptii) – acest condens dispare la apariția primelor raze de soare.

Securizare (sticla securizata / tempered / heat strengthened glass)

Procedeu de intarire a sticlei la cald urmat de racirea brusă.

Metoda constă în taierea la dimensiuni a panourilor de sticla cerute de proiect, prelucrarea marginilor și introducerea lor într-un cupor de securizare orizontal. În cupor sticla este încalzită până la aprox. 680 grade C. Immediat se trece la racirea rapidă prin sisteme de ventilare, în mod uniform, pe ambele suprafețe. Procesul de racire creează o configurație specifică a zonelor de tensiune și compresie - datorită capacității de reacție a sticlei la diferențele de temperatură partea exterioară se răcește rapid și se întârsește; prin racirea în continuare și a miezului sticlei se crează o tensiune care pornește din exterior (tensiune de presare) spre interior (tensiune de suțiență). Aceste tensiuni ajung într-o stare de echilibru, ceea ce conferă produsului obținut calitățile specifice sticlei securizate.

Spider

Dispozitive speciale formate din racorduri sferice elastice care permit deformarea liberă sub efectul vantului. Sticla (taiată, gaurita, securizată specific și supusa testelor heat soak) este prinsă de structura portantă printr-o structură intermediară care permite distribuirea încărcărilor (vant, propria greutate, etc.) formând un învelis elastic.

Sputerizare

Tehnologie de aplicare a unor straturi acoperitoare (metalice) pe diverse suprafețe: sticla, poliesteri. Materialul care va fi aplicat, sub forma de placă metalică, este atașat unui electrod cu potential electric negativ ridicat. Electrodul și placă metalică tinta sunt izolate electric față de peretele camerei de vid. Gazul de sputerizare (argon) este ionizat datorită campului electric

foarte puternic. Ionii de argon care au fost accelerati devin astfel capabili sa desprinda materialul de pe placa tinta, ca rezultat al procesului de coliziune. In continuare materialul desprins se va depune pe suprafata suport (sticla, poliester). Prin acest procedeu se pot depune metale, oxizi metalici , aliaje.

Stres termic

Exista situatii in care este obligatorie calirea / securizarea sticlei pentru a rezista stresului indus termic intr-un anume tip de sticla. Acest stres este provocat de o serie de factori care tin de proiect : tipul de sticla cerut , zonele de umbrire si desenul acestora. , amenajarile interioare de opacizare si care pot provoca spargerea sticlei daca nu sunt luati in considerare . In industria sticlei se cunoaste foarte bine tipul de spartura provocata de stresul termic , ca si alte modele de sparturi,provocate din cauze mecanice (deroiorare accidentalala prin atingere cu obiecte contondente , montaj defectuos in rama,etc)

Ultraviolete

Numele portiunii invizibile din spectrul luminos cu lungimi de unda mai scurte de 390 nanometri.

Valoarea g (valoarea transmisiei de energie)

Valoarea g masoara in procente eficienta energetica totala a sistemului vitrat fata de radiatia solara in gama de lungimi de unda de la 300 la 2500 nm.

Valoarea este normata prin EN 410.

Cu cat valoarea g este mai mare cu atat va patrunde mai multa radiatie solara prin vitraj spre interior. Pentru o fereastra idealul din punct de vedere al transmisiei de energie valoarea g ar trebui sa fie 1,00 sau 100%. La sticla normala valorile sunt de 0,7 pana la 0,9.

Un grad inalt de transmisie de energie inseamna o incarcare termica ridicata a interiorului. Geamurile care atenuaza caldura sunt capabile sa produca mai multa caldura decat cea care se pierde prin ele.

Radiatia solara va fi absorbita de elementele de constructie interioare si canalizata spre interior sub forma de radiatie calorica care va fi apoi retinuta prin capacitatea de atenuare a ferestrei .

Acest efect este necesar din punct de vedere energetic in timpul iernii, dar extrem de separator in timpul verii. De aceea se recurge in functie de climat la solutii complexe (LowE + alte tipuri de sticla)

Valoarea K (vezi valoarea U)

Valoarea Ug

Coeficietul de transfer termic reprezinta cantitatea de caldura care trece prin 1 mp de vitraj intr-o unitate de timp,la o diferență de temperatură de 1 grad intre aerul din exterior si cel din interior. Cu cat este mai mica valoarea Ug cu atat este mai mare capacitatea de izolare a sistemului vitrat.

Unitatea de masura a valorii U este W/mpK.

Valoarea Ug inlocuieste valoarea Uv valabila in trecut (conf. EN 673 / 674)

Valoarea Ug se masoara in principiu cu o diferență de temperatură (delta T) de 15 K. Până acum valoarea Uv se baza pe o diferență de temperatură de 10K. Aceasta modificare în normativele europene a dus la marirea fostelor valori măsurate K cu cca 0,1 W/mp K.

Pentru măsurarea transferului calorice un rol important îl joacă patru parametri: emisivitatea peliculelor funcționale acoperitoare, camera distanțoare, tipul gazului utilizat și gradul de umplere.

Valoare U echivalent (valoare de bilant U)

Castigurile pasive de energie solară realizate numai prin intermediul sticlei sunt considerate sub forma de valori echivalente U (Ueq, F). Aceasta valoare se referă la aportul de energie solară aferent poziției față de soare a suprafetelor vitrate ale ferestrelor.

Valoarea de bilant U se formează din valoarea locală U a ferestrei (Uw), din transmisia totală de energie a vitrajului (gV) și din coeficientul de radiatie (S) în funcție de poziția față de soare.

Valori ale transferului de radiatie prin sticla

- Absorbtia**

Cantitatea de radiatie solară absorbită de vitraj. Absorbtia transformă energia radiată în energie calorica și conduce la incalzirea sticlei absorbante.

- Reflexia de energie solară**

În spectrul solar, procentajul de energie solară care este reflectată de suprafața (suprafetele) de sticla.

- Transmisia de energie solară**

Procentajul de energie ultravioletă, vizibilă și infraroșie din spectrul solar care este transmisa prin sticla.

Valori ale transferului de lumina vizibila

- Transmisie de lumina vizibila (eficiența luminoasă)**

Procentul de lumina vizibila (380-780 nm) din spectrul solar care este transmisa prin sticla.

Valoarea eficienței luminoase depinde de grosimea sticlei, de compozitia chimica, culoare și straturile acoperitoare. Foia de sticla float clara are o valoare de 0,90 (permite trecerea a 90% din lumina vizibila), iar geamul izolant normal, clar, fără acoperiri de cca 82%.

Datorita produselor noi cu acoperiri speciale (Low E) se ajunge la o transmisie de lumina vizibila asemănatoare sticlei float clara, dar cu 60% mai multă protecție calorica.

- Reflectie de lumina vizibila**

Procentul de lumina vizibila din spectrul solar care este reflectată pe suprafața sticlei.